

第 1 页 共 7 页

编制

陈雅静

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W028160-藏青色面料

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	棉 98±5 氨纶 2±3 (不得为0)	棉 97.8 氨纶 2.2	符合
2	燃烧性能	燃烧等级（洗前）	/	/	不适用	/
		燃烧等级（洗后）	/	/	不适用	/
3	胀破强力		/	/	不适用	/
4	顶破强力		/	/	不适用	/
5	起毛起球		级	≥3-4	4	符合
6	断裂强力	经向	N	≥200	1000	符合
		纬向	N	≥200	330	符合
7	pH值		/	4.0~8.5	6.3	符合
8	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
9	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第6页)	符合
10	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
11	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
12	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
13	耐摩擦色牢度	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	3-4	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	3-4	符合
14	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
15	耐光色牢度		级	≥4	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W028160-藏青色面料

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
16	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	≥3-4	4	符合
		碱性	级	≥3-4	4	符合

样品编号:26W028160-蓝色腰头里料

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第6页)	符合

样品编号:26W028160-短裤整体（男）

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	面料	N	≥140	裤后裆缝：220	符合
		里料	/	/	不适用	/
2	接缝处纱线滑移		mm	≤6	下裆缝：3	符合
3	水洗尺寸变化率	长度	%	-2.5~+1.5	-2.5	符合
4	水洗后扭曲率	裤子	%	≤2.5	0	符合
5	洗后外观质量		/	符合标准规定	经水洗后，外观无明显变化。变色4级	符合
6	残留金属针		/	不允许	未检出	符合
7	婴幼儿及儿童服装的绳带要求		/	符合标准规定	符合标准规定	符合
8	锐利尖端与锐利边缘		/	不应存在	不存在	符合
9	异味		/	无	无	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W028160-短裤整体（女）

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	面料	N	≥140	裤后裆缝：160	符合
		里料	/	/	不适用	/
2	接缝处纱线滑移		mm	≤6	下裆缝：3	符合
3	水洗尺寸变化率	长度	%	-2.5~+1.5	-1.4	符合
4	水洗后扭曲率	裤子	%	≤2.5	0	符合
5	洗后外观质量		/	符合标准规定	经水洗后，外观无明显变化。变色4级	符合
6	残留金属针		/	不允许	未检出	符合
7	婴幼儿及儿童服装的绳带要求		/	符合标准规定	符合标准规定	符合
8	锐利尖端与锐利边缘		/	不应存在	不存在	符合
9	异味		/	无	无	符合

样品编号:26W028160-中裤整体

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	面料	N	≥140	裤后裆缝：240	符合
		里料	/	/	不适用	/
2	接缝处纱线滑移		mm	≤6	下裆缝：4	符合
3	水洗尺寸变化率	长度	%	-2.5~+1.5	-1.8	符合
4	水洗后扭曲率	裤子	%	≤2.5	0	符合
5	洗后外观质量		/	符合标准规定	经水洗后，外观无明显变化。变色4级	符合
6	残留金属针		/	不允许	未检出	符合
7	婴幼儿及儿童服装的绳带要求		/	符合标准规定	符合标准规定	符合
8	锐利尖端与锐利边缘		/	不应存在	不存在	符合
9	异味		/	无	无	符合

检测报告

样品编号:26W028160-裙裤整体

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	面料	N	≥140	裤后裆缝：210	符合
		里料	/	/	不适用	/
2	接缝处纱线滑移		mm	≤6	下裆缝：3	符合
3	水洗尺寸变化率	长度	%	-2.5~+1.5	-1.9	符合
4	水洗后扭曲率	裙子	%	≤5	0	符合
5	洗后外观质量		/	符合标准规定	经水洗后，外观无明显变化。变色4级	符合
6	残留金属针		/	不允许	未检出	符合
7	婴幼儿及儿童服装的绳带要求		/	符合标准规定	符合标准规定	符合
8	锐利尖端与锐利边缘		/	不应存在	不存在	符合
9	异味		/	无	无	符合
备注：1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。 2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 3. 水洗后扭曲率（短裤整体，中裤整体）：样品为短裤产品 4. 水洗后扭曲率（裙裤整体）：样品为裙类产品 5. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。						
以下空白。						

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

按照GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》测定24种致癌芳香胺

检测结果如下:

序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)	序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出	13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出	14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出	15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出	16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出	17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出	18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出	19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出	20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出	21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出	22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出	23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出	24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	 
贴样	
其他 说明	